

硬質発泡ウレタンフォーム



特 徴

- 軽量かつ強靱で、耐衝撃性・断熱性・耐薬品性・保温材に優れています。
- 加工性に優れ、船舶・車両・弱電・建築関係の浮力、断熱材など幅広い用途があります。

物性一覧

項目	単位	FL30	FL50	FL60	FL80	FL100	FL140	備考
		密度	Kg/m ³	≥25	≥45	≥53	≥72	
圧縮強度	//	≥10	≥30	≥35	≥60	≥80	≥147	
	⊥	≥7	≥20	≥25	≥50	≥70	≥118	
曲げ強度	//	≥15	≥40	≥45	≥80	≥120	≥196	
	⊥	≥20	≥55	≥60	≥95	≥140	≥196	
熱伝導率	W/m・k	≤0.025	≤0.024	≤0.024	≤0.026	≤0.030	≤0.034	
吸水量	g/100cm ³	≤3.0	≤3.0	≤3.0	≤3.0	≤3.0	≤3.0	

// はブロックの発泡方向に対して平行、⊥はブロックの発泡方向に対して垂直

製品規格

(単位 : mm)

規格	品 番	FL30	FL50	FL60	FL80	FL100	FL140	備考
	有効高さ		500	500	300	300	300	
幅×長さ		1000×2000						

株式会社サンライズ

愛知県安城市東端町藪崎1

TEL 0566-78-7005

FAX 0566-78-7006